



Art.-Nr.: 6.0418.1003
6.0418.2503

0418

0418 HS Express Härter

Eigenschaften

HS Express Härter 0418 ist ein Isocyanat Härter, nur zu verwenden mit 4CR 7240 Air Dry Klarlack.

Meistertipp

Komponenten immer gut verrühren.

Express Härter 0418 reagiert mit Feuchtigkeit, deshalb Behälter sofort nach der Materialentnahme verschließen.

Einatmen von Spritznebel vermeiden.

Trocknungszeiten 0418 Express Härter:

- Staubtrocken 10 - 15 Minuten bei 20°C
- Griffest 1 Stunde bei 20°C
- Montagefest 15 Minuten bei 60°C



Technische Daten

Farbton	farblos
Dichte bei 20°C	1.009 g/cm ³ (DIN EN ISO 2811-1)
Viskosität bei 20°C	ca. 16 s (DIN 53 211/4)
Lösemittelgehalt	46.88%
VOC (EC)	

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.