



Art.-Nr.: 6.2017.1500

2017

Ultra Soft Spachtel

Eigenschaften

2017 ist ein Füllspachtel mit einem deutlichen reduzierten spezifischen Gewicht. Cremig, sehr leichte Schleifbarkeit, geschlossene Oberfläche, kurze Trockenzeit. Haftung auf Stahlblech, GFK und Holz.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC

Meistertipp

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Schadstelle egalisieren durch Ausbeulen.

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Auftragen der Spachtelmasse in mehreren Schichten und Zwischentrocknung.

Haftung auf Stahl, Holz, GFK



Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und max. 90 % Luftfeuchtigkeit.
Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und Härter 2900 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	100 : 2
Topfzeit	4 - 5 Min.
Schleifbar nach	20min. bei 20°C // 5-10min. bei 60°C Objekttemperatur
Lieferviskosität	pastös (bei 20°C)
Härter	2900 BPO
Farbton	beige

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.