



Art.-Nr.: 6.2090.3400

2090

Premium Leichtspachtel

Eigenschaften

4CR 2090 ist ein 2-komponentiger niedrigviskoser Spachtel auf Basis von Polyesterharz. Leichtspachtel mit hervorragender Streich- und Verarbeitungsfähigkeit.

Die glatte und cremige Rezeptur ist auf allen Arten von Oberflächen einfach anzuwenden. Einfach schleifbar, schnell trocknend. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung.

Gute Haftung auf vielen Oberflächen wie Stahlblech, Aluminium, glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) und Holz. Hervorragende Schleifbarkeit nach kurzer Trocknungszeit.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B / b): 250 g / l Dieses Produkt enthält 0 g / l VOC [0 lbs / gal]

Meistertipp

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Schadstelle egalisieren durch Ausbeulen.

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Auftragen der Spachtelmasse in mehreren Schichten und Zwischentrocknung.

Haftung auf Stahl, Aluminium, Holz, GFK

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und max. 90 % Luftfeuchtigkeit. Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und Härter 2900 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Technische Daten

Härter	2090 BPO
Mischungsverhältnis	100 : 2 - 3
Topfzeit	4 - 5 min. bei 20°C
Trocknungszeit	schleifbar nach 20 - 30 min. bei 20°C // durch wärme wird der Trocknungsvorgang beschleunigt
Farbe	beige / gelb

Lagerung

Mindestens 1 Jahr bei Lagerung in fest verschlossenen Originalgebinden.

