



Art.-Nr.: 6.2100.0250
6.2100.0501
6.2100.1001
6.2100.1000
6.2100.1800

2100

Glasspachtel

Eigenschaften

2K-Polyester-Glasfaserspachtel zum verspachteln von Rissen, Löchern und Durchrostungen in der PKW-Reparatur im Fahrzeug-Maschinen- und Bootsbaubereich.

- Haftung auf Eisen, Stahl, GFK, Aluminium, Holz
- wenig wasseranziehend, deshalb einsetzbar im Bootsbereich
- gut schleifbar
- hohes Standvermögen

V.O.C. Wert

EG-Richtlinie für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

Meistertipp

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Schadstelle egalisieren durch ausbeulen.

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Auftragen der Spachtelmasse in mehreren Schichten und Zwischentrocknung.

Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Holz, GFK

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und max. 90 % Luftfeuchtigkeit.
Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und Härter 2900 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	2900 BPO
Topfzeit (20°C)	ca. 4 - 5 Minuten
Schleifbarkeit	nach ca. 20 Minuten (Objekttemperatur 20°C) // 5-10min. bei 60°C
Farbton	grün
Festkörper	80 - 84 Gew.-%
Spez. Gewicht	1,60 - 1,63 kg/l
Bindemittelbasis	ungesättigtes Polyesterharz

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.

