



Art.-Nr.: 6.2300.0251 6.2300.3000
6.2300.0501 6.2300.0010
6.2300.1000
6.2300.1500
6.2300.2000

2300

Multispachtel

Eigenschaften

Der allseits beliebte 4CR 2300 Multispachtel deckt einen großen Teil der PKW- und Nutzfahrzeugreparatur ab. Durch die spezielle Beschaffenheit ist es ein hervorragender Füll- und Finishspachtel mit guter Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinneten Flächen und GFK. Weitere Vorteile sind die kurzen Trockenzeiten auch bei großen Flächen und einfache sowie schnelle Schleifbarkeit.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 6 g/l VOC

Meistertipp

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Schadstelle egalisieren durch ausbeulen.

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Auftragen der Spachtelmasse in mehreren Schichten und Zwischentrocknung.

Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, Zinn, GFK

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und max. 90 % Luftfeuchtigkeit.
Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und Härter 2900 / 2910 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Abmessungen

6.2300.0251 - 250 g Dose

6.2300.0501 - 500 g Dose

6.2300.1000 - 1 kg Dose

6.2300.2000 - 2 kg Dose

6.2300.1500 - 1,5 kg Kartusche > Härter Kartusche BPO 2910 - 6.2910.0040

6.2300.3000 - 3 kg Kartusche > Härter Kartusche BPO 2910 - 6.2910.0060

6.2300.0010 - 10 kg Kartusche > Härter Kartusche BPO 2910 - 6.2910.0200





Art.-Nr.: 6.2300.0251 6.2300.3000
6.2300.0501 6.2300.0010
6.2300.1000
6.2300.1500
6.2300.2000

2300

Technische Daten

Farbton	beige
Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	BPO 2900 / 2910, siehe Technisches Merkblatt
Topfzeit	3 - 4 Min.
Schleifbar nach	20min. bei 20°C // 10min. bei 60°C Objekttemperatur

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.