



Art.-Nr.: 6.2620.0900

2620

Nitrokombispachtel

Eigenschaften

Der 4CR 2620 Nitrokombispachtel ist ein 1-K Feinspachtel auf Nitrozellulosebasis mit guter Haftung auf Eisen, Stahl und ausgehärteten, angeschliffenen Altlackierungen. Gut geeignet zum ausgleichen von Kratzern und Steinschlägen.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 444 g/l VOC

Meistertipp

Untergrund entfetten, entrostet und anschleifen.
Thermoplastische Lackierungen müssen vollständig entfernt werden.
Anschließend den Nitrokombispachtel ohne Härterzugabe aufspachteln.



Anwendung

Den Nitrokombispachtel ohne Härterzugabe auftragen.
Dabei sind Schichtstärken über 80 µm pro Schicht zu vermeiden und eine Ablüftzeit von ca. 1 h zwischen dem Auftrag der Schichten zu beachten.
Nach der Trocknung kann der Nitrokombispachtel problemlos geschliffen und mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden.
Überlackierbar und schleifbar nach ca. 1 - 2 h.

Technische Daten

Überlackierbar nach	ca. 1 - 2 h (Objekttemperatur 20°C)
Schleifbar nach	ca.1 - 2 h Objekttemperatur 20°C
Farbton	grau

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenem Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.