



Art.-Nr.: 6.5175.0910
6.5175.1210

5175

Nahtabdichtungsband

Eigenschaften

Ein verstärktes Acrylband mit hoher Klebekraft und Scherfestigkeit mit abziehbarem Schutzfilm zur Anwendung auf Überlappschweißnähten und Anschlussflanschen, für die ein überlackierbares Nahtabdichtungsband zur Versiegelung und für eine originalgetreue Reparatur erforderlich ist. Hervorragende Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV-Strahlung und Hitze. Ideal zum nachbilden von Nähten an Autotüren, Motorhauben oder Kofferraumdeckeln.

Meistertipp

Die Oberflächentemperatur sollte mindestens 5°C betragen. Das Haftungsvermögen des druckempfindlichen Klebstoffes hängt davon ab, wie warm, sauber und trocken die zu verklebende Oberfläche ist. Nicht ohne vorherige Abdichtung auf säurehaltigen Grundierungen anwenden.

Anwendung

Auf ausgewählte Überlappnaht anbringen und festdrücken. Nahtabdichtungsband lässt sich um Kurven kleben, falls Rundung zu eng im passenden Winkel einschneiden und an den Enden zusammenführen. Schutzfolie abziehen.

Überlackierbar mit allen herkömmlichen Lacken der PKW- und Nutzfahrzeug- Reparaturlackierung.

Technische Daten

Breite	9mm and 12mm (+/- 1mm)
Länge	10m (+/- 0.1m)
Kleber	High Tack Acryl (lösungsmittelbasiert)
Abziehstreifen	Kraftpapier
Dicke	0.5mm and 1.00mm (+/- 0.05mm)
Träger	Acryl Schaumbasis
Scherhaftung	PSTC-7 über 72 Stunden mit 2 kg auf 25 mm x 25 mm bei 25 ° C
Anwendungstemperatur	-10°C bis 150°C
Betriebstemperatur	-40°C to 170°C
Hitzebeständigkeit	PSTC-9 über 24 Stunden mit 1 kg auf 25 mm x 25 mm bei 80 ° C
Zerreißfestigkeit	Über 50 kg / 25 mm x 25 mm
Schälfestigkeit	PSTC-3 2,8 kg / 25 mm

Lagerung

Ein Jahr bei Lagerung von 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

