



Art.-Nr.: 6.5250.1000
6.5250.0500

5250

Unterbodenschutz Wachs

Eigenschaften

4CR 5250 Unterbodenschutz Wachs.
Langanhaltender Korrosionsschutz für Fahrzeugböden, Radkästen, etc. Zuverlässiger Schutz gegen Streusalzkorrosion und gute Verdrängung von Wasser auch in dünneren Schichten noch wirksam.

Auch als 500 ml Spray erhältlich. Art. Nr. 5250.0500

- sehr gute Haftfestigkeit auf allen Untergründen
- sehr guter Korrosionsschutz
- streusalzfest
- leicht verarbeitbar
- zäher Wachsfilmm mit hoher Widerstandsfähigkeit
- tropffrei auch in hohen Schichten

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

Meistertipp

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei sein.
Anwendbar als Korrosionsschutzmittel auf u.a. Chassisboden und Radkästen von PKW und LKW.

Wegen seiner Thixotropie kann 4CR 5250 ohne zu tropfen in dickeren Schichten z.B. an Kotflügeln aufgetragen werden.

Motor, Auspuffrohre und die gesamte Bremsanlage dürfen nicht besprüht werden, vorher abdecken.

Ergiebigkeit: 2,0 m²/l (bei 500 µm TSD)

Anwendung

Verarbeitungstemperatur: 15 - 25°C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.

Fahrzeugboden muss gründlich gereinigt und trocken sein, frei von Staub, Fett, Öl und Rost. Alter, nicht mehr haftender Unterbodenschutz muss entfernt werden.

5250 Unterbodenschutz Wachs kann gespritzt werden per 4CR UBS- Pistole 5920 oder UBS- Pistole Premium 5921

Dose vor der Verarbeitung gut schütteln.

Dose auf die UBS- Pistole aufschrauben.

Druck: 4 - 6 bar

Gleichmäßig im Kreuzgang auftragen.





Art.-Nr.: 6.5250.1000
6.5250.0500

5250

Technische Daten

Bindemittelbasis	synthetische Wachse
Konsistenz	flüssig
Inhalt	1000 ml
Farbe	schwarz
Spez. Gewicht	0,87 g/cm ³
Festkörper	ca. 50%
Trockenzeit	ca. 1 h bei 500 µm Auftragsstärke
Ergiebigkeit	2 m - 2/L bei 500 µm Auftragsstärke

Lagerung

Trocken und frostfrei bei 10 - 30°C lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.