



Art.-Nr.: 6.7060.0400 6.7060.3024  
6.7060.1026 6.7060.4000  
6.7060.2005 6.7060.6038  
6.7060.9005

# 7060

## 1K- Basislack

---

### Eigenschaften

---

Hochwertiger Zweischicht Basislack auf Lösemittelbasis. Starke Besonderheiten in zuverlässiger Deckkraft und einfacher Anwendung.

Die Zusammensetzung wurde individuell zur Anwendung im Industriebereich und Dekor- Lackierung entwickelt.

In Kombination mit 4CR Klarlacken als Schlusschicht ergibt sich eine robuste Beschichtung mit optimaler Witterungsbeständigkeit.

Kurze Trockenzeiten, elektrostatisch verarbeitbar, hohe UV- und Wetterbeständigkeit in Kombination mit 4CR Klarlacken.

---

### V.O.C. Wert

---

Dieses Produkt enthält max. folgende VOC-Werte:  
Unverdünnt: < 680 g/l

---

### Anwendung / Hinweis

---

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Bei Bedarf müssen die zu beschichtenden Untergründe vorbehandelt werden (Grundieren, schleifen, reinigen etc.). Nach Deko-Paint-Richtlinie NICHT für die Fahrzeugreparatur gedacht. Spezielle Untergrundfarbtöne sind in den Rezeptur im 4CR Mix- System vorgeschrieben.

Vor Verwendung gründlich aufrühren!

Nur für den fachmännischen gebrauch vorgesehen!

1K- Basislack gleichmäßig in dünnen, verlaufenden Schichten auftragen, nicht zu nass spritzen.

#### **Luft / Fließbecher:**

Spritzdruck: 2 - 2,5 bar

Spritzdüse: 1,2 - 1,3 mm

Verdünnung: 50% - 4CR Basecoat- Verdünnung 0510

Spritzgänge: 2-3

Ablüftzeit: zwischen den Gängen ca. 5 min.

Überlackierbar: bei 20°C Oberflächentemp. nach 10 - 15 min.

Trockenschichtdicke: 15 - 20 µm

Theoretische Ergiebigkeit:

13,0 - 20,6 m<sup>2</sup>/kg bei 10 µm Trockenschichtdicke

15,3 - 20,8 m<sup>2</sup>/l bei 10 µm Trockenschichtdicke



Art.-Nr.:	6.7060.0400	6.7060.3024
	6.7060.1026	6.7060.4000
	6.7060.2005	6.7060.6038
		6.7060.9005

# 7060

## Ausführung

6.7060.0400	1K- Basislack 0,5 l		Leuchtpink
6.7060.1026	1K- Basislack 0,5 l	RAL 1026	Leuchtgelb
6.7060.2005	1K- Basislack 0,5 l	RAL 2005	Leuchtorange
6.7060.3024	1K- Basislack 0,5 l	RAL 3024	Leuchtrot
6.7060.4000	1K- Basislack 4,0 l		Leuchtpink
6.7060.6038	1K- Basislack 0,5 l	RAL 6038	Leuchtgrün
6.7060.9005	1K- Basislack 3,5 l	RAL 9005	Tiefschwarz

## Technische Daten

Bindemittelbasis:	Phys. trocknende Spezialharze
Festkörper (Gew.%):	31- 37
Festkörper (Vol.%)	15 - 20
Lieferviskosität DIN 53211 4mm (in s):	110 - 140
Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l)	1,0 - 1,2
Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° Glanzeinheiten:	-

## Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.  
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.