



Art.-Nr.: 6.7405.0401  
6.7405.0402  
6.7405.0404

# 7405

## Profi Primer Spray

### Eigenschaften

4CR 7405 ist eine schneltrocknende 1K- Korrosionsschutz-Grundierung in Profi Qualität. Geeignet als Haftvermittler für kleine Reparatur- und Durchschliffstellen.

- Überlackierbar mit allen gängigen lösemittel- und wasserbasierenden 1K-und 2K-Decklacksystemen
- schweißbar
- Haftung auf Eisen, Stahl, Zink
- sehr hohe Deckkraft
- schnell trocknend
- silikonentfernerbeständig
- hervorragende Haftung
- hoher Korrosionsschutz

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 666 g/l VOC





Art.-Nr.: 6.7405.0401  
6.7405.0402  
6.7405.0404

# 7405

## Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verarbeiten.  
Nicht mit Polyester-Spritzfüller überlackieren.

Zur Anwendung auf Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen sowie auf gut durchgetrockneten 1K und 2K Füllermaterialien. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.

Zur Vorbehandlung von Kunststoffen empfehlen wir 4CR Mattierungsgel 3760, dadurch entfällt der Tempervorgang siehe Technisches Merkblatt und 1K Kunststoff Primer 4330 / 7407.

- Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln.
- Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.
- 2 - 3 Spritzgänge auftragen, Trockenschichtdicke von 50 - 60 µm.
- Ablüftzeit von ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen.
- Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten bei 20°C

Staubtrocken nach ca. 5 Min.

Griffest nach ca 10 Min.

Überlackierbar nach ca 30 Min.

Schleifbar nach ca. 30 Min.

Trockenschliff mit P 400 - P500 // Nassschliff mit P 800

## Technische Daten

Farbton	rotbraun 7405.0401 // grau 7405.0402 // schwarz 7405.0404
Trockenschichtdicke	50 - 60 µm
Inhalt	400 ml
Trockenzeiten bei 20°C	Staubtrocken nach ca. 5 Min. // Griffest nach ca 10 Min. // Überlackierbar/schleifbar nach ca 30 Min.
Ablüftzeit	3 - 5 Minuten zwischen den Gängen
Topfzeit bei 20°C	unbegrenzt



Art.-Nr.: 6.7405.0401  
6.7405.0402  
6.7405.0404

**7405**

---

Lagerung

---

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.