



Art.-Nr.: 6.7410.0400

7410

Spritzspachtel Spray

Eigenschaften

Mit 4CR Acryl-Spritzspachtel Spray lassen sich kleinen Unebenheiten, Kratzern, Schleifspuren, etc. schnell und einfach füllen und ausgleichen.

Anwendbar auf Spachtelstellen. Ergibt eine porenfreie Oberfläche bei schneller Durchtrocknung und ist leicht schleifbar.

- hohes Arbeitstempo
- hoher Festkörpergehalt
- ausgezeichnete Haftung
- hohe Schichtdicke durch gute Standfestigkeit
- schnell schleifbar durch kurze Trocknungszeit

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 725 g/l VOC

Meistertipp

Haftet auf gut angeschliffenen Spachtel-Untergründen, Stahluntergründen und verzinkten Untergründen.

Alle Untergründe mit 4CR Silikonentferner vorreinigen (bei verzinkten Untergründe empfiehlt sich ammoniakalische Netzmittelwäsche).

Nicht geeignet für Aluminium.

Nicht für Kunstharzlackierte Oberflächen geeignet!

Nicht mit Polyesterspachtel überarbeiten!





Art.-Nr.: 6.7410.0400

7410

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Zur Anwendung auf Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen sowie auf gut durchgetrockneten 1K und 2K Füllermaterialien. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.

- Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln.
- Der Sprühabstand sollte ca. 10 - 15 cm betragen.
- 2 - 3 Spritzgänge auftragen, Trockenschichtdicke von 80 - 90 µm.
- Ablüftzeit von ca. 3 - 5 Minuten zwischen den gängen.
- Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten bei 20°C

Staubtrocken nach ca. 5 - 10 Min

Griffest // überlackierbar nach ca 20 Min.

Schleifbar nach ca. 40 Min.

Trockenschliff mit P 400 - P 500 // Nassschliff mit P 400 - P 500

Technische Daten

Farbe / Glanzgrad	grau, matt
Topfzeit	unbegrenzt
Ablüftzeit	ca. 3 - 5 Minuten zwischen den gängen
Trocknung bei 20°C	Staubtrocken nach ca. 5 - 10 Min // Griffest // überlackierbar nach ca 20 Min. // Schleifbar nach ca. 40 Min
Trockenschichtdicke	80 - 90 µm
Inhalt	400 ml

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.