



Art.-Nr.: 6.7420.0401  
6.7420.0402  
6.7420.0403  
6.7420.0404

# 7420

## Rallye Spray

### Eigenschaften

7420 Rallye Spray ist ein schnelltrocknender Acryl-Fahrzeuglack. Das Produkt ist Wetter- und lichtbeständig und deshalb geeignet für die schnelle und einfache Reparaturlackierung an Automobilen und anderen Fahrzeugen sowie Fahrzeugteilen.

Erhältlich in :

7420.0401 schwarz matt  
7420.0402 schwarz glänzend  
7420.0404 schwarz seidenmatt

7420.0403 weiß glänzend

### V.O.C. Wert

VOC- Gesetzgebung:  
Lösemittelgehalt:  
Organische Lösemittel: 91,0 %  
VOC (EU) 764,4 g/l

### Meistertipp

- Schnelltrocknend, wetterbeständig
- Gute Deckkraft, gute Haftung
- Bleifrei, lichtecht





Art.-Nr.: 6.7420.0401  
6.7420.0402  
6.7420.0403  
6.7420.0404

# 7420

## Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Zur Anwendung auf Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen sowie auf gut durchgetrockneten 1K und 2K Füllmaterialien. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.

Zur Vorbehandlung von Kunststoffen empfehlen wir 4CR Mattierungsgel 3760, dadurch entfällt der Tempervorgang siehe Technisches Merkblatt und 1K Kunststoff Primer 4330 / 7407.

- Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln.
- Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.
- 3 - 4 Spritzgänge auftragen, Trockenschichtdicke von 40 - 60 µm.
- Ablüftzeit von ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen.
- Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten bei 20°C

Staubtrocken nach ca. 10 Min.

Griffest nach ca 1 - 2 h

Montagefest nach ca 24 h

## Technische Daten

Farbe / Glanzgrad	7420.0401 schwarz matt // 7420.0402 schwarz glänzend // 7420.0404 schwarz seidenmatt // 7420.0403 weiß glänzend
Trockenschichtdicke	40 - 60 µm
Inhalt	400 ml
Trockenzeit bei 20°C	Staubtrocken nach ca. 10 Min. // Griffest nach ca 1 - 2 h // Montagefest nach ca 24 h
Ablüftzeit	ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen
Topfzeit bei 20°C	unbegrenzt

## Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.  
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.