



Art.-Nr.: 6.7430.0400

7430

Felgensilber Spray

Eigenschaften

4CR 7430 Felgensilber Spray schnelltrocknender Felgenlack in hochpigmentierter Acryl-Qualität.

Ausgezeichnete Haftung und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische und chemische Belastung. Speziell geeignet zur optischen Auffrischung von Felgen, Radkappen oder anderen Fahrzeugteilen.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

Meistertipp

- schnell trocknend
- gute Witterungsbeständigkeit
- abriebfest
- gute Oberflächenhärte
- hohes Arbeitstempo

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Zur Anwendung auf Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Stahloberflächen, ggf. grundieren zur Verbesserung der Haftung und des Korrosionsschutzes.

- Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln.
- Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.
- 2 - 3 Spritzgänge auftragen, Trockenschichtdicke von 40 - 50 µm.
- Abluftzeit von ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen.
- Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten bei 20°C

Staubtrocken nach ca. 5 - 10 Min.

Griffest nach ca. 20 - 30 Min.

Montagefest nach ca. 24 h





Art.-Nr.: 6.7430.0400

7430

Technische Daten

Farbe	Alu-Silber
Trockenschichtdicke	40 - 50 µm
Trockenzeit bei 20°C	Staubtrocken nach ca. 5 - 10 Min. // Griffest nach ca. 20 - 30 Min. // Montagefest nach ca. 24 h
Topfzeit bei 20°C	unbegrenzt
Ablüßzeit	ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen
Inhalt	400 ml

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.