



Art.-Nr.: 6.7437.0400

7437

2K Highspeed Klarlack Spray

Eigenschaften

4CR 2K Highspeed Klarlack Spray ist ein standfester, schnelltrocknender, hochglänzender Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen mit optimalem Verlauf.

Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischer und mechanischer Belastung.

- hohes Arbeitstempo
- schnell trocknend
- hoher UV-Schutz, vergilbungsfrei, lichtbeständig
- hervorragende Kratzfestigkeit
- guter Verlauf und Spritzbild
- sichere und "saubere" Härterzugabe
- Kraftstofffest.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC





Art.-Nr.: 6.7437.0400

7437

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Zur Anwendung auf 2-Schicht Basislacke oder auf durchgetrockneten und angeschliffenen 2K- Decklacken.

- Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln.
- Unmittelbar vor dem Lackieren roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen. Dose um 180° drehen und auf Stift am Dosenboden aufsetzen
- Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen. Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.
- Dose nach dem Auslösen erneut gründlich schütteln
- Probesprühen - Spritzabstand ca. 25 cm
- 2 - 3 Spritzgänge auftragen, Trockenschichtdicke von 40 - 55 µm möglich.
- Ablüftzeit von ca. 5 Minuten zwischen den Gängen.

Trockenzeiten bei 20°C

Staubtrocken nach ca. 10 - 15 Min.

Griffest nach ca. 4 h

Montagefest nach ca. 24 h

Polierbar nach ca. 8 - 9 h

Topfzeit ca. 6 h

Technische Daten

Farbe / Glanzgrad	Farblos / Hochglänzend
Topfzeit bei 20°C	6 h
Trockenschichtdicke	40 - 55 µm
Trockenzeiten bei 20°C	Staubtrocken nach ca. 10 - 15 Min. // Griffest nach ca. 4 h // Montagefest nach ca. 24 h // Polierbar nach ca. 8 - 9 h
Ablüftzeit	ca. 5 Minuten zwischen den Gängen
Inhalt	400 ml

Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.