



Multi Primer + spray

Propriétés

4CR 7402 Multi Primer + Spray a été spécialement développé pour les petites réparations et les zones poncées, y compris les réparations ponctuelles. Multi Primer + a un débit très uniforme et très peu de surpulvérisation, de sorte qu'aucun autre ponçage intermédiaire n'est nécessaire dans la zone de la zone de brouillard de pulvérisation. Multi Primer + peut être peint directement mouillé sur mouillé et adhère au fer, à l'acier, au zinc, à l'aluminium et à la plupart des plastiques utilisés dans le secteur automobile (PU, ABS, PC et PS ; effectuer un test de couche si nécessaire) .

- Universellement applicable grâce aux deux têtes de pulvérisation différentes
- Haute protection contre la corrosion
- Excellente ponçabilité
- Pouvoir de remplissage élevé
- Peut être peint avec tous les systèmes courants de solvants, à base d'eau, 1K et 2K



V.O.C. valeur

Valeur limite UE pour le produit (Cat. B/e) : 840 g/l (2007) Contenu : Ce produit contient au maximum 750 g/l de COV

Astuce de maître

Après utilisation, retournez le récipient et vaporisez jusqu'à ce que la valve soit propre ; Cela empêche la vanne de se boucher.

Utilisation

Conditions de traitement:

A partir de +10°C et jusqu'à 80% d'humidité relative.

Ne pas peindre avec un enduit polyester en aérosol.

Substrats: Fer, acier, zinc, aluminium, la plupart des plastiques du secteur automobile (PU, ABS, PC et PS) Ne pas utiliser sur des substrats thermoplastiques.

Pré-nettoyage / nettoyage :

Pré-nettoyage avec dissolvant silicone 4CR.

Agitez vigoureusement la boîte jusqu'à ce que les billes de mélange puissent bouger librement - vaporisez comme test

Distance de pulvérisation environ 20 - 30 cm.

1 - 3 candidatures.

Épaisseur du film sec 15 - 60 µm.

Temps d'évaporation de 3 à 5 min entre les revêtements individuels.

Traitement ultérieur Ponçage à sec P 400 - P600



Art.-No.: 6.7402.0500

7402

Spécifications techniques

Couleur	6.7402.0500 = Gris foncé
Sec hors poussière	après environ 5 min.
Tangible	après environ 10 min.
Réchampissable	après environ 30 min.
Ponçable	après environ 30 min.
Contenu	500 ml



Espace de rangement

Dans des récipients hermétiquement fermés, stockés dans un endroit frais et sec, la durée de conservation est de 2 ans.